

VIGAS H

Producto de sección transversal en forma de H, obtenido mediante laminado en caliente (LAC), a partir de Tochos.


USO

Ideales para todas las aplicaciones estructurales, fabricación general y reparaciones.

NORMA TÉCNICA

- ASTM A36, AISI A36

PROPIEDADES MECÁNICAS	ASTM A36 MPA	ASTM A36 A572 GR50	ASTM A992 MPA
Limite de Fluencia (min.)	250	345	345
Resistencia a la Tracción	410	450	450
Fluencia / Tracción max.	--	--	0.85



DIMENSIONES (PULG)		PESO TEÓRICO		ESPESOR (MM)		DIMENSIONES MM	
ALMA	ALA	LIBRAS/PIE	KG/M	ALMA (TA)	ALA (TB)	ALMA (A)	ALA (B)
4"	4"	13.0	19.39	7.11	8.76	106	103
6"	4"	9.0	13.42	4.32	5.46	150	100
		12.0	17.90	5.84	7.11	153	102
	6"	15.0	22.37	5.84	6.60	152	152
		20.0	29.83	6.60	9.27	157	153
		25.0	37.28	8.13	11.56	162	154
8"	4"	10.0	14.91	4.32	5.21	200	100
		13.0	19.39	5.84	8.38	203	102
		15.0	22.37	6.22	8.00	206	102
	5 1/4"	18.0	26.84	5.84	8.38	207	133
		21.0	31.32	6.35	10.16	210	134
	6 1/2"	24.0	35.79	6.22	10.16	201	165
		28.0	41.76	7.24	11.81	205	166
8"	8"	31.0	46.23	7.24	11.05	203	203
		35.0	52.20	7.87	12.57	206	204
		40.0	59.65	9.14	14.22	210	205
		48.0	71.58	10.16	17.40	216	206
		15.0	22.37	5.84	6.86	254	102
10"	4"	19.0	28.33	6.35	10.03	260	102
		22.0	32.81	6.10	9.14	258	146
	5 3/4"	26.0	38.77	6.60	11.18	262	147
		30.0	44.74	7.62	12.95	266	148
		33.0	49.21	7.37	11.05	247	202
		39.0	58.16	8.00	13.46	252	203
	8"	45.0	67.11	8.89	15.75	257	204
		49.0	73.07	8.64	14.22	253	254
		54.0	80.53	9.40	15.62	256	255
	10"	60.0	89.48	10.67	17.27	260	256